

R140

пожароустойчива мрежа

Реакция на огън клас:
A2-S1, d0



3 × 3,5
mm



50 × 1,1
m

1650

lm



170
g/m²



R140

пожароустойчива мрежа

- ✓ Стъклофибърната мрежа, комбинирани със специално разработени повърхностни обработки, може да се използва в широк спектър от приложения.
- ✓ Мрежата R140 се използва главно като един от компонентите на външни топлоизолационни системи. Висококачествено синтетично покритие предпазва нашата мрежа от алкалните влияния на лепилата и другите използвани материали.
- ✓ Продуктът се характеризира с ниска стойност на Q_{PCS} под 3 MJ/kg и е достигнал реакция на огън A2-s1, d0.
- ✓ Продуктът е подходящ за клиенти, които измерват топлината на горене на цялата ETICS система.



1020
Производител: CZ00012661, Sokolovská 106, 570 01
Litomyšl 13
DOP-1-R 140 A101-01 • ETA-13/0392 • R 140 A101

Армиране на циментови мазилки със стъклофибърна мрежа

Грамаж:	160 ± 10%
Размер на окото, mm:	(3,0/3,5) ± 0,5
Органично съдържание, %:	10-18
Дебелина, mm:	0,5 ± 0,2
Топлина горене. QPCS (MJ/kg):	2,05
Ширина, cm:	NPD
Якост на опън „както е доставено“, N/50 mm:	min. 1900 / min. 1900
Еластичност „както е доставено“, %:	max. 5,0 / max. 4,5
Якост на опън в алкална среда, N/50 mm:	min. 1000 / min. 1000; min. 50 % / min. 50 %
Еластичност в алкална среда, %:	max. 3,5 / max. 3,5
Прецизност на тъкане:	NPD



SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.
Sokolovská 106
570 01 Litomyšl • Czech Republic
Tel.: +420 461 651 110
eu.adfors.com

МИП-ТС ООД
1616 София
Околовръстен път 4Б
тел: 024030120
www.miptrade.com



eu.adfors.com